

Média	Mesh	Forme	MOHS	Densité (lbs/ft³)	Nb. de cycles	Vitesse de travail	PSI de sablage	Coût	Applications courantes
Bille d'acier	8-200	●	8	280	200+	Medium	20-90	\$\$	Nettoyage, Finition, Martelage
Grenaille d'acier	10-325	▲	8	230	200+	Rapide	20-120	\$\$	Retirer l'écaille tenace
Zinc coulé/Bille d'aluminium	12-60	●	3	246	200+	Rapide	30-90	\$\$	Nettoyage, Ébavurage, Ébavurage, Décaper la peinture
Bille d'acier inoxydable	8-170	●	8	300	200+	Rapide	20-90	\$\$	Nettoyage, Finition
Grenaille d'acier inoxydable	8-170	▲	8	270	200+	Rapide	20-90	\$\$	Nettoyage, Finition, Gravure
Bille de câble coupé	8-60	●	4-5	150	200+	Rapide	30-90	\$\$	Nettoyage, Finition, Martelage
Alumine-zircone	20-240	▲	8	150	200+	Rapide	30-90	\$\$\$	Nettoyage, Ébavurage, Polissage de métaux durs
Bille de céramique	8-46	●	7	150	100+	Medium	20-90	\$\$\$	Nettoyage, Finition, Martelage
Fécule de maïs	16-60	▲	2	45	14-17	Med-Rapide	20-45	\$\$	Décaper les revêtements de composites et matériaux sensible, Ébavurage, Gravure
Amidon de blé	12-80	▲	2	45	12-15	Medium	20-45	\$\$	Décaper les revêtements de composites et matériaux sensible, Ébavurage, Gravure
Bille de verre	30-440	●	5.5	100	8-10	Medium	20-55	\$\$	Nettoyage, Finition
Média plastique	12-100	● or ▲	3-4	45-60	8-10	Med-Rapide	20-60	\$\$	Nettoyage, Décaper la peinture
Oxyde d'aluminium	12-325	▲	8.5-9	125	6-10	Rapide	20-90	\$\$\$	Nettoyage, Finition, Ébavurage, Gravure
Rafle de maïs	8-40	▲	3-4.5	20-25	4-5	Med-Lent	30-60	\$	Nettoyage, Décaper la peinture, Polishing
Carbure de silicone	12-325	▲	9	95	3-4	Very Rapide	20-90	\$\$	Nettoyage, Finition, Gravure
Garnet	30-220	▲	7	145	2-4	Medium	20-90	\$\$	Nettoyage, Finition, Ébavurage
Noix	6-100	▲	3.5	40	1-3	Lent	30-60	\$\$	Nettoyage, Décaper la peinture, Polissage
Verre broyé	30-400	▲	5.5	100	1-2	Rapide	20-100	\$	Nettoyage, Finition, Gravure
Green Diamond	8-60	▲	7	85-105	1-2	Med-Rapide	30-120	\$	Nettoyage, Finition, Gravure
Star-Blast	60-90	▲	6.5-7	145	1-2	Medium	20-120	\$\$	Nettoyage
Bicarbonate de soude	60-170	▲	2.5	60	1	Med-Lent	30-60	\$\$\$	Nettoyage, Décaper la peinture
Scorie de charbon	29556	▲	6-7	75-100	1	Med-Rapide	40-120	\$	Applications de nettoyage extérieur